



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE



Membrane Géotextile

DESCRIPTION

Remblai léger multiusage fait de polystyrène expansé.

RECONNAISSANCES



- Rencontre la norme ASTM C 1338, rapport R04-690 méthodes d'essais afin de déterminer la résistance aux moisissures

INSTALLATION

1. La première couche de polystyrène doit être mise en place sur une couche mise à niveau de 150 mm (6") de matériau granulaire densifié.
2. Disposer les blocs de façon à faire chevaucher les joints dans toutes les directions d'une rangée à l'autre. Au besoin, des blocs pourront être taillés soit en usine ou sur place au chantier pour satisfaire cette exigence.
3. À proximité d'une structure de béton, les blocs seront découpés sur place afin d'épouser parfaitement la géométrie de la structure.
4. Avant la pose de la dalle de béton ou d'une épaisseur suffisante de recouvrement de sol, aucun matériel ne doit circuler sur le polystyrène.
5. Si le remblai léger doit être recouvert de matériaux granulaires, le concepteur pourra recommander l'installation d'une membrane géotextile MTQ - Type 3 [BNQ Grade Normalisé (S1-F2)] ou MTQ - Type 5 [BNQ Grade Normalisé (P2 or P3)] pour fin de séparation et de transition.
6. Si le remblai léger doit être protégé contre une infiltration ou un déversement accidentel d'hydrocarbure, le concepteur pourra recommander le recouvrement du remblai par une géomembrane étanche (PEHD - Polyéthylène haute densité ou PEBDL - Polyéthylène base densité linéaire). Pour protéger le remblai, il devra s'assurer d'un drainage d'évitement suffisant en cas de déversement.
7. Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par l'architecte et/ou l'ingénieur.

AVANTAGES

Multiusage

En plus d'être léger, le remblai de polystyrène expansé est idéal pour l'isolation, la stabilisation, la protection de structure ainsi que pour le remplissage.

Très faible absorption d'eau

Les parois des cellules fermées du polystyrène expansé sont imperméables. L'eau peut pénétrer seulement que dans les canaux situés entre ces cellules qui sont soudées ensemble.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Polystyrène expansé 25 (Type HD)

Résistance thermique (ASTM C518 C177) Épaisseur de 25 mm (1")	RSI-0,73 R-4,17
Résistance à la Compression (ASTM D1621) à 1% Déformation à 5% Déformation à 10% Déformation	N/D 125 kPa (18 lb/po ²) 140 kPa (20 lb/po ²)
Résistance à la flexion (ASTM C518) Épaisseur de 38 mm (1 1/2")	300 kPa 43,7 lb/po ²
Absorption d'eau (ASTM D2842) Épaisseur de 38 mm (1 1/2")	3%
Indice limite d'oxygène (ULC S-701)% minimum	24%
Tolérance dimensionnelle Épaisseur Planéité Équerrage	-3,+5 mm ±1% 10 mm chaque 3 m ±1%
Densité (ASTM D1621)	16,01 kg/m³ 1 lb/pi ²
Stabilité dimensionnelle (ASTM D2126) % max. de changement linéaire	1,5%

[Suite au verso](#)

IZOSOL 25

TYPE HD

REMBLAI LÉGER MULTIUSAGE

DIMENSIONS	
Dimension standard*	610 mm x 1,220 mm x 2,440 mm 24"x 48"x 96"
Volume d'un bloc	1,8 m ³ 64 pi ³
Poids moyen d'un bloc	103 lb
Nombre de bloc par transport	
Remorque de 48'	48 blocs 87 m ³ (3,072 pi ³)
Bi-Train	56 blocs 105 m ³ (3,584 pi ³)

*Coupe disponible selon les exigences du devis

Haute stabilité dimensionnelle

Selon les normes régissant l'industrie, l'EPS est l'un des chefs de file pour le maintien de ses dimensions.

Gaz captif; 98% air et 2% plastique

Ne contient aucun CFC, HCFC ou formaldéhyde, ainsi qu'aucun gaz pouvant affecter la couche d'ozone. De plus, cela confère des caractéristiques avantageuses au produit dont sa légèreté et le maintien de sa Valeur-R.

Produit écologique

L'EPS est recyclable à 100% et contient 10% de matières recyclées. Fabriqué localement, la distance entre l'usine et le chantier est souvent plus courte que pour d'autres produits dans l'industrie.

Antimoisissure

L'EPS est composé de matières ne favorisant pas la croissance bactérienne telle que les spores et les champignons.

