

LEXSTICK CA

ADHÉSIF APPLIQUÉ À FROID

DESCRIPTION ET UTILISATION

LEXSTICK CA de Lexcor est un adhésif monocomposant d'uréthane à base d'asphalte modifié qui est hautement élastomère et sans solvant.

LEXSTICK CA est un adhésif destiné à coller les membranes sous-couche, les pare-vapeurs et les membranes sur des substrats approuvés. Il peut également servir à adhérer du gravier de surface, lors de système multicouche à froid. Il est disponible en noir.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Appliqué à froid - pas de flamme, pas d'exposition aux vapeurs d'asphalte oxydées

Élastomère - reste flexible et absorbe les tensions

Monocomposant - aucun mélange n'est nécessaire

Sans solvant - sans odeur

Teneur en COV inférieure à 250 g/L - conviens pour une utilisation dans les marchés règlementés pour les COV

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS

Approuvé FM

EMBALLAGE

18,9 L (5 gallons) seau - 36 seaux par palette

POUVOIR COUVRANT

9 m² par 5,68 à 7,57 L (100 pi² par 1,5 à 2 gallons) lorsqu'il est appliqué à l'aide d'un raclor dentelé ou cranté de 6,35 mm (1/4"). Le pouvoir couvrant peut varier lorsqu'il est utilisé sur des surfaces irrégulières.

DURÉE DE VIE

12 mois lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, non ouvert à des températures entre 4°C à 38°C (40°F à 100°F).



ENTREPOSAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine non ouvert à températures entre 4°C et 38°C (40°F à 100°F). Pour de meilleurs résultats, entreposer le produit à des températures comprises entre 15°C à 27°C (60°F à 80°F) juste avant de l'utiliser.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Les substrats approuvés incluent :

- Polystyrène (XPS, EPS)
- Isolation en polyisocyanurate
- Isolation en fibre de bois
- Isolation en perlite
- Fibre de verre
- Panneau de recouvrement en polyisocyanurate haute densité
- Panneau de recouvrement en gypse
- Surface lisse de toiture multicouche (Application de réfection de toiture)
- Membrane sous-couche (à surface sablée)
- Béton
- Bois
- Panneau de métal



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

LEXSTICK CA

ADHÉSIF APPLIQUÉ À FROID



Les membranes approuvées comprennent :

- Membrane de bitume modifié au SBS
- Membrane de bitume modifié au SBS sur plaque de recouvrement à surface minérale

APPLICATION

Note: S'assurer que le substrat est approprié à l'adhésion. Toutes les surfaces de travail doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, de poussière, de débris, d'huiles, de revêtements non adhésifs, de membranes détériorées ou d'autres contaminants susceptibles d'entraîner une surface non saine ou irrégulière.

APPLICATION

1. Appliquer LEXSTICK CA en pleine couverture avec un racloir cranté ou dentelé de 6,35 mm (1/4") directement sur le substrat.
2. Suivre les recommandations du fabricant de la membrane de toiture pour l'installation de la membrane dans l'adhésif.
3. Placer immédiatement la membrane d'étanchéité dans l'adhésif Lexstick CA. Ne pas laisser une peau se former sur l'adhésif.
4. Passer le balai ou le rouleau sur la surface de la membrane pour assurer un contact complet avec l'adhésif.

Chevauchements

Si l'on utilise de l'adhésif pour sceller les chevauchements, il doit y avoir un débordement continu de l'adhésif le long de tous les chevauchements latéraux et la tête les chevauchements des extrémités de membrane. En alternance, souder les joints de chevauchements latéraux et les joints de chevauchements des extrémités.

Application multicouches.

Pour les applications multicouches, enlever le sable détaché de la surface de la couche de base et répéter les étapes 1 à 4.

Application sur de l'asphalte altéré BUR ou de bitume modifié SBS à surface lisse

Un apprêt doit être utilisé avant l'application de l'adhésif Lexstick CA.

Application sur des membranes fraîches ou non oxydés ou des membranes à film plastique

Un produit de traitement de surface doit être utilisé avant l'application de l'adhésif LEXSTICK CA.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

- Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou mouillées, y compris les apprêts. Laisser sécher complètement les apprêts à base de solvant avant d'utiliser l'adhésif.
- Ne pas appliquer lorsque les températures de surface sont inférieures à 4°C (40°F).
- Lire la fiche de donnée de sécurité pour obtenir des informations complètes sur la sécurité avant l'utilisation.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5