



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



ATTACHES INSULFAST

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Polystyrène expansé HD (type 2)

Résistance thermique (ASTM C518 C177) épaisseur de 25 mm (1")	RSI-0,73 R-4,17
Perméabilité à la vapeur (ASTM E96) épaisseur de 25 mm (1")	2,25 perm 130 ng Pa·s·m ²
Résistance à la compression (ASTM D1621) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	140 kPa 20,31 lb/po ²
Résistance à la flexion (ASTM C518 C203) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	300 kPa 43,71 lb/po ²
Absorption d'eau (ASTM D2842) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	3%
Densité (ASTM D1621)	24,02 kg/m³ 1,5 lb/pi ³
Indice limite d'oxygène (ULC S-701) % minimum	24%
Stabilité dimensionnelle (ASTM D2126) % max. de changement linéaire	1,5%

DESCRIPTION

Isolant de polystyrène expansé, feuilluré sur deux côtés, conçue pour utilisation sur les murs au-dessus ou au-dessous du niveau du sol.

RECONNAISSANCES



LEED



PS 100%

- Rencontre la norme ASTM C 1338, rapport R04-690 méthodes d'essais afin de déterminer la résistance aux moisissures

INSTALLATIONS

1. La surface sur laquelle sera appuyée la feuille d'isolant doit être plane.
2. Fixer la feuille d'isolant à la verticale, sur le mur intérieur ou extérieur dans une application hors sol et sur le mur extérieur dans une application sur mur de fondation, avec un minimum de deux attaches appropriées, positionnées adéquatement à 305 mm (12") de chaque extrémité du panneau (haut et bas).

AVANTAGES

Très faible absorption d'eau

Les parois des cellules fermées du polystyrène expansé sont imperméables. L'eau peut pénétrer seulement que dans les canaux situés entre ces cellules qui sont soudées ensemble.

Gaz captif; 98% air et 2% plastique

Ne contient aucun CFC, HCFC ou formaldéhyde, ainsi qu'aucun gaz pouvant affecter la couche d'ozone. De plus, cela confère des caractéristiques avantageuses au produit dont sa légèreté et le maintien de sa valeur-R.

Produit écologique

L'EPS est recyclable à 100% et contient 10% de matières recyclées. Fabriquée localement, la distance entre l'usine et le chantier est souvent plus courte que pour d'autres produits dans l'industrie.

Antimoisissure

L'EPS est composé de matières ne favorisant pas la croissance bactérienne telles que les spores et les champignons.

Réponds à des standards élevés

Permet de contribuer à atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat (au Québec si applicable), EnergyStar (Ontario et Maritimes) et R-2000 (Canada).

[Suite au verso](#)

IZOL TYPE HD

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ PLAT

DIMENSIONS

Largeur x longueur*	609,6 mm x 2438 mm 24" x 96"
Feuillure	12,7 mm 1/2"
Nb de feuilles par ballot	Varie selon épaisseur

*Autres dimensions disponibles en commande spéciale

*Fransyl peut produire des isolants feuillurés jusqu'à 8" d'épaisseur et des isolants à bords droits jusqu'à 24" d'épaisseur.

VALEURS ISOLANTES / ÉPAISSEURS

R-5	30,47 mm (1,2")
R-7.5	45,72 mm (1,8")
R-10	60,95 mm (2,4")
R-12.6	76,70 mm (3,02")
R-15	91,44 mm (3,6")
R-20	121,91 mm (4,8")



GARANTIE DU PRODUIT

Valeur thermique garantie à 100%

La résistance thermique du produit est garantie à 100% sans frais pour une période de 40 ans minimum.

PRESSION TOTALE EXERCÉE SUR MUR DE FONDATION

	AVEC COMPACTION	SANS COMPACTION
Mur de fondation	90 kPa 13,05 lb/po ²	45 kPa 5,53 lb/po ²
IZOL HD	oui	oui

*Résultats provenant d'une étude par une firme d'ingénieurs indépendante.

