



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Polystyrène expansé HD (type 2)

Résistance thermique (ASTM C518 C177) épaisseur de 25 mm (1")	RSI-0,73 R-4,17
Perméabilité à la vapeur (ASTM E96) épaisseur de 25 mm (1")	2,25 perm 130 ng/Pa·s·m ²
Résistance à la compression (ASTM D1621) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	140 kPa 20,31 lb/po ²
Résistance à la flexion (ASTM C518 C203) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	300 kPa 43,71 lb/po ²
Absorption d'eau (ASTM D2842) épaisseur de 38 mm (1 1/2")	3%
Densité (ASTM D1621)	24,02 kg/m³ 1,5 lb/pi ³
Indice limite d'oxygène (ULC S-701) % minimum	24%
Stabilité dimensionnelle (ASTM D2126) % max. de changement linéaire	1,5%

DESCRIPTION

Isolant de polystyrène expansé en pente, laminé en usine au bitume chaud à un panneau de fibre de bois naturel 12,7 mm (1/2"), recoupé à l'équerre, conçu pour isoler les toitures plates ou de faible pente.

RECONNAISSANCES



- Rencontre la norme CAN/ULC S-107
- C7 et C12 sous la norme CAN/ULC S-126M
- UL Standard 790 (ASTM E 108)
- UL Classe A avec la plupart des systèmes de membranes pour toiture (Voir le répertoire UL des Systèmes et Matériaux de toiture)

INSTALLATION

1. Si fixé à l'adhésif, référez-vous à la fiche technique de l'adhésif utilisé pour les recommandations d'application.
2. Placer les panneaux en contact serré, en rangs parallèles et sans déformation ni espace vide.
3. Remplir les joints de plus de 5 mm (3/16").
4. Si fixé mécaniquement, utiliser les vis et plaquettes LEXCOR LEXGRIP appropriées.
5. Suivre les recommandations FM pour la quantité de fixations mécaniques à utiliser par panneau.

AVANTAGES

Panneau monolithique

Épaisseur allant jusqu'à 203,02 mm (8") pour répondre, en une seule application, à la valeur-R requise.

Rapidité d'installation

Une étape est sauvée en chantier puisque le panneau isolant est déjà laminé au panneau support.

Très faible absorption d'eau

Les parois des cellules fermées étant imperméables, l'eau ne peut pénétrer que dans les canaux situés entre les cellules de polystyrènes qui sont soudées ensemble.

Haute stabilité dimensionnelle

Selon les normes régissant l'industrie, L'EPS est l'un des chefs de file pour le maintien de ses dimensions. Cela permet une intégralité continue au niveau du système d'étanchéité.

Suite au verso

BIZOFIBRE

TYPE HD

ISOLANT DE PENTE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Panneau de fibre de bois naturel

Résistance thermique (ASTM C518 C177) Épaisseur de 12,5 mm (1/2")	RSI-0,27 R-1,55
Dilatation linéaire (ASTM C209)	0,10%
Résistance à la compression (ASTM C165) 10% déformation 25% déformation	34,8 lb/po ² 51 lb/po ²
Force transversale de rupture (ASTM C209)	40 N
Absorption d'eau (ASTM C209)	3,5%
Densité (masse volumique) (ASTM D 1621)	232 kg/m³ 14,5 lb/pi ³
Résistance à la traction (ASTM C209) Perpendiculaire à la surface (min) Parallèle à la surface	36,5 kPa / 761 lb/pi ³ 1,3 MPa / 187 lb/po ³

Gaz captif; 98% air et 2% de plastique

Formule utilisée depuis plus de 50 ans, ne contient aucun COV, CFC, HCFC ou Formaldéhyde ainsi qu'aucun gaz pouvant affecter la couche d'ozone. De plus, cela confère des caractéristiques avantageuses au produit dont sa légèreté et le maintien de sa valeur-R.

Réponds à des standards élevés

Permet de contribuer à atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat (au Québec si applicable), EnergyStar (Ontario et Maritimes) et R-2000 (Canada).



GARANTIE DU PRODUIT

Valeur thermique garantie à 100%

La résistance thermique du produit est garantie à 100% sans frais pour une période de 40 ans minimum.

DIMENSIONS

Largeur x longueur*	1219 mm x 1219 mm 48" x 48"
Épaisseur	25 mm à 610 mm 1/4" à 8"
Nb de feuilles par ballot	Varie selon épaisseur

