

DESCRIPTION & UTILISATIONS

L'apprêt Lexprime AS est un produit d'asphalte spécial à consistance épaisse séchant rapidement. Utilisez l'apprêt Lexprime AS comme couche d'impression pour le ciment, l'asphalte ou des surfaces métalliques avant l'application d'autres mélanges de système d'étanchéité et d'imperméabilité.

Utilisez comme apprêt à séchage rapide pour créer une meilleure adhérence entre la surface et les matériaux compatibles. Normes ASTM D41, Type II.

AVANTAGES

- Sèche rapidement
- Adhérence supérieure aux matériaux compatibles.

Restrictions

- Utilisation extérieure seulement
- Ne pas diluer.
- Couvrir les entrées d'air avant l'application et lors du séchage.

INSTALLATION

1. Appliquez l'apprêt Lexprime AS sur une surface propre et sèche avec une brosse, un pulvérisateur ou une raclette à raison d'un ratio de 100 pi²/gal 4 L/m²).
2. Le taux d'application peut varier selon la porosité du substrat.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS DU LEXPRIME AS

Format	5 gal (18,93 L)
Poids approximatif	41 lb (18,6 Kg)
Matière non volatile de solides par poids	63,0%
Solvant volatile par poids	37,0%
Asphalte solide par volume	60,0%
Teneur en eau par volume	0,5%
Poids net	7,6 lb/gal
Épaisseur de couche sèche sans absorption appliqué au taux de 100 pi ² /gal	8 mils
Temps de séchage	3 à 4 heures au touché 24 heures durci
Température d'application	-34°C à 71°F (30°F à 160°F)
Point d'éclair, (ASTM D93)	40°C (104°F)
État dans le contenant	Homogène, léger brassage requis
Pouvoir couvrant	100 pi ² /gal (4L/m ²)

Visitez notre chaîne de vidéos: <https://vimeo.com/channels/lexcorfr>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307